

DINOVA-GLASSGEWEBE FEIN

Rete elastica



Rete in fibra di vetro certificata ETAG 004 impiegata come rinforzo in tutte le casistiche dove è richiesta una resistenza meccanica come sul cappotto e armature rasature armate, antialcalino e con maglie da 4 mm x 4 mm. Indicata per l'armatura di rasature con rasanti cementizi e a base di calce idraulica. Da impiegarsi su superfici fessurate, resistente agli alcali, buona resistenza alla trazione.

Caratteristiche tecniche

Peso Specifico: 165 g/m²
Tipo prodotto: Rete elastica
Aspetto: Opaco
Colore: Bianco

Caratteristiche di impiego

Diluizione: Pronto all'uso.
Resa indicativa: 50 m² circa.
La resa può variare in base alla geometria dei supporti.
Temperatura di lavorazione: mai inferiore a 5°C (sia dell'aria che del fondo) e massimo 30 °C; Umidità Relativa max. 65%



Applicazione: a mano.



Confezioni: Rotoli da 50,00 ml.

Preparazione e finitura del supporto

Il supporto deve essere portante, asciutto, pulito e preparato a regola d'arte.

Metodo di applicazione: Rasare le superfici impiegando opportuni prodotti rasanti (a base minerale o polimerica), annegando nel contempo la rete in fibra di vetro DINOVA-GLASSGEWEBE FEIN.

La rete deve essere collocata alla metà dello spessore della rasatura o ai 2/3 verso l'esterno della stessa.

Ulteriori informazioni

Attenzione: la presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell'esperienza. Data la molteplicità d'uso del prodotto essi non possono essere vincolanti e l'utilizzatore non può esimersi dall'utilizzare il buon senso e la sua esperienza per il singolo caso.

N.B. Dinova Italia si riserva di poter modificare la presente scheda tecnica senza che questo necessiti di alcun preavviso

Conservazione del prodotto

Stoccaggio: In luogo asciutto, fresco e protetto dal gelo. Le confezioni chiuse sono conservabili fino a 18 mesi dalla data di produzione.

Avvertenze: Tenere lontano dalla portata di bambini. In caso di contatto con gli occhi e con la pelle sciacquare abbondantemente. Non immettere in canalizzazioni, corsi d'acqua o nel suolo.

Classe di pericolosità per l'acqua: 1.

Codice del prodotto: n. 080403 (colle e adesivi non induriti)

Per ulteriori indicazioni consultare la scheda di sicurezza.

Pulizia degli attrezzi: Stucco fresco, non ancora solidificato si può togliere con acqua. Lo stesso vale per la pulizia degli attrezzi. Se indurito, lo stucco non è solubile con alcun solvente. Lo stucco indurito può essere staccato solo con l'ausilio di strumenti adatti

Smaltimento: Non immettere nelle fognature. Smaltire secondo le norme locali. I barattoli vuoti vanno smaltiti secondo le norme locali.

Codice del rifiuto AVV n. 08 01 12.



DINOVA ITALIA S.R.L.
Via Dante 54 - 37031 Illasi VR
Telefono: 045 7834222
Fax: 045 7833222
info@dinovaitalia.it
P.IVA : 03640120238

