

DinoGarant MultiTop FZ



DinoGarant MultiTop FZ

Pittura elastomerica per facciate con pellicola di protezione preventiva contro il proliferare di muffe ed alghe



DESCRIZIONE

Pittura elastomerica opaca liscia per ciclo elastomerico DinoGarant. Applicabile con fondo di collegamento elastomerici, per il risanamento mediante pittura di crepe di categoria A1, A2 e B1. Dinogarant MultiTop FZ grazie alla sua struttura può garantire massime prestazioni in termini di elasticità ed idrorepellenza oltre alla protezione anticarbonatazione.

CARATTERISTICHE

- Ottima adesione su intonaci e rasature ben asciutte e pulite.
- Per la riparazione delle fessure secondo il foglio BFS n. 19.
- Permanentemente elastico fino a -20 °C
- Buona protezione da CO₂
- Opaco

CAMPO DI IMPIEGO

- Trova applicazione in:
- Intonaci/ Rasature.
 - Rivestimenti a spessore.
 - Superfici già trattate con pitture elastomeriche

DATI TECNICI

Classificazione	EN15842	
Permeabilità al Vapore Sd EN ISO 7783	≥ 0,14 - < 1,4 m	V2 - Media
Assorbimento d'acqua EN 1062-3	w < 0.1 kg/m2h^0.5	W3 - Bassa
Granulometria massima	< 100	µm S1
Brillantezza	Opaco	G ₃
Spessore del film secco	100 – 200	µm - E3
Peso Specifico	1,40	g/cm ³
Colore	Bianco - Base 3	
	■ Raccomandazione: per tinte critiche nello spettro del giallo, dell'arancione, del rosso e, in parte, del verde, raccomandiamo l'applicazione di una mano di fondo nella tinta BaseColor adatta. Le due tinte BaseColor sono miscelabili nel sistema tintometrico sopra indicato ■ Secondo la scheda BFS n. 26: classe Classe A, gruppo 1-3 (a seconda del colore). Per la migliore stabilità di tonalità possibile nella classe di legante indicata secondo la scheda BFS n. 26, raccomandiamo le tonalità contrassegnate da SOLID della scala colori VISION 2.0. ■ Si raccomanda di utilizzare lo stesso lotto per singolo cantiere, qualora non fosse possibile il cambio di lotto dovrà avvenire in corrispondenza di spigoli fra parete con orientamento diverso.	

SCHEDA TECNICA

DATI APPLICATIVI	
Applicazione	Con rullo, pennello, airless Angolo di spruzzo: 50°; ugello: 0,021"; pressione di spruzzo. 190 bar
Diluizione	Il prodotto è pronto all'uso. Applicare non diluito. Se necessario, per interventi di profilatura si può regolare la consistenza con massimo il 3 % di acqua.
Completamente Asciutto	dopo circa 4 giorni - (a +20 °C e 65 % rel. umidità)*
Sovraverniciabile dopo	6-8 ore - (a +20 °C e 65 % rel. umidità)*
Temperatura ambiente	Temperatura del supporto tra + 5°C e +35°C
Temperatura del supporto	Temperatura del supporto tra + 5°C e + 35°C
Umidità relativa dell'ambiente	inferiore al 65 %
Umidità relativa del supporto	inferiore al 5 %
Consumi	Quantità minima da applicare 220 ml/m ² per rivestimento su supporti lisci, leggermente assorbenti. Su supporti ruvidi la quantità è da aumentare in maniera corrispondente. Definire l'esatto consumo tramite applicazione di prova sulla superficie da trattare. Il consumo può variare in base alle caratteristiche e alla struttura del supporto e al metodo di applicazione utilizzato.
Conservazione del prodotto	In luogo asciutto, fresco, protetto dal gelo e dai raggi solari.
AVVERTENZE	Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione, compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non adatto a superfici orizzontali con carico d'acqua costante.
Pulizia degli attrezzi	Pulire gli strumenti di lavoro subito dopo l'uso con acqua e detergenti idonei.

*Questi tempi cambiano a temperature più basse e/o umidità più elevata.

Supporti e loro pretrattamento

Supporto

Tutti i materiali per mano di fondo citati nella presente scheda tecnica hanno valore di raccomandazione tecnica. In funzione delle specifiche esigenze di posa, è possibile impiegare tipologie alternative di sottofondo. La tabella seguente riporta le indicazioni relative al pretrattamento dei supporti.

Il supporto deve risultare stabile, asciutto, portante e privo di efflorescenze, di strati sinterizzati, di agenti antiagglomeranti nonché di qualsiasi sostanza in grado di favorire la corrosione o di compromettere l'aggrappaggio. Lo stato del supporto deve, inoltre, essere conforme all'attuale stato dell'arte. Si raccomanda di osservare le indicazioni riportate nelle attuali schede tecniche BFS e nella VOB, parte C, DIN 18363 – Lavori di pittura e verniciatura.

La rimozione dello sporco deve essere effettuata meccanicamente e/o mediante lavaggio con getto d'acqua in pressione, nel rispetto della normativa vigente. Le superfici sfarinanti vanno pulite per spazzolatura e successivo lavaggio.

Per i sistemi compositi di isolamento termico integri: il lavaggio deve essere eseguito con getto d'acqua in pressione a temperatura non superiore a 60 °C e pressione non superiore a 60 bar, nel rispetto della normativa vigente.

SCHEDA TECNICA

Supporto	Condizione/pretrattamento del supporto	Mano di fondo
Vecchie pitture	Stabile, portante, poco o non uniformemente assorbente.	Tiefgrund W - Grundierkonzentrat - Siloxan Grund Fz
Supporti minerali, intonaci organici o contenenti calce e cemento dei gruppi di malta P II e P III rispettivamente CS II, CS III e CS IV (DIN EN 998-1).	Stabile, portante, poco o non uniformemente assorbente	Tiefgrund W
	Grossolanamente poroso, sabbioso.	Tiefgrund Spezial
	Intonaci molto alcalini che devono essere sovrapplicati con una pittura colorata.	Hybrid Multiprimer
Muratura di arenaria calcarea faccia a vista Muratura in mattoni faccia a vista	La muratura deve essere asciutta, assorbente e priva di sale. Tutte le crepe devono essere stuccate. Riparare i danni alle fughe e alle pietre con materiale dello stesso tipo. Quando si tratta la muratura faccia a vista, si possono trattare solo mattoni o clinker di rivestimento di qualità resistente al gelo.	Tiefgrund W - Grundierkonzentrat - Siloxan Grund Fz
Calcestruzzo	Stabile, portante, poco o non uniformemente assorbente	Tiefgrund W
	Grossolanamente poroso, sabbioso.	Tiefgrund Spezial
Calcestruzzo cellulare con rivestimento in calcestruzzo cellulare integro	Solidi, portanti, leggermente assorbenti.	Silicon-Haftgrund FZ - Cover Grund -
	Solido, portante, variabile o altamente assorbente	Tiefgrund W
Crepe sulla superficie dell'intonaco (A1)	Le fessure della superficie dell'intonaco possono apparire come fessure sottili o a rete. A seconda della causa, si tratta di crepe da sinterizzazione o da ritiro nella superficie dello strato superiore dell'intonaco. Nell'intonaco asciutto, spesso non sono visibili all'inizio. Hanno una larghezza massima di 0,1 mm.	Uni-RissGrund FX
Superfici con infestazioni fungine e algali	Eliminare le infestazioni di funghi e alghe mediante soluzione biocida e successivamente eseguire idrolavaggio e/o sabbatura a umido (rispettare le norme di legge). Se presente una forte contaminazione eseguire il ciclo una seconda volta,	Dibesan-Sanierlösung
Fuliggine, macchie di grasso o residui vegetali	Spazzolare a secco.	Dinogrund LH
Sigillanti durevolmente elastici per giunti e profili di tenuta	Verificare la compatibilità o la possibilità di sovrapplicazione con il materiale verniciante (vedi DIN 52 460)	

Consigli per l'uso : Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione, compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non rimescolare in fase di presa con aggiunta di acqua.

A stesura avvenuta, consigliamo di proteggere le superfici tinteggiate, sia dal sole battente che dal vento, per preservarle dalla pioggia e dalla forte umidità ombreggiando l'impalcatura per 10 giorni circa.

SCHEDA TECNICA

CLASSI	FISSATIVO	INTERMEDIO	FINITURA
A1 < 0,10 mm	1x TIEFGRUND W 1x TIEFGRUND SPEZIAL	1x DINOGRANT COMPACT	1x DINOGRANT MULTITOP FZ
A2 < 0,25 mm	1x TIEFGRUND W 1x TIEFGRUND SPEZIAL	1x DINOGRANT COMPACT	2x DINOGRANT MULTITOP FZ
A3 < 0,50 mm	1x TIEFGRUND SPEZIAL	1x DINOGRANT COMPACT + GEWEBW 10/10 + 1x DINOGRANT COMPACT	2 X DINOGRANT MULTITOP FZ
B1 0,1 – 0,2 mm	1x TIEFGRUND SPEZIAL	2x DINOGRANT COMPACT	2 X DINOGRANT MULTITOP FZ
B2 fino a 0,2 mm	1x TIEFGRUND SPEZIAL	ARMATURA PARZIALE 1x DINOGRANT COMPACT + GEWEBW 10/10 + 1x DINOGRANT COMPACT	2 X DINOGRANT MULTITOP FZ
B1 fino a 0,5 mm	1x TIEFGRUND SPEZIAL	ARMATURA TOTALE 1x DINOGRANT COMPACT + GEWEBW 10/10 + 1x DINOGRANT COMPACT	2 X DINOGRANT MULTITOP FZ
B2 fino a 0,5 mm	1x TIEFGRUND SPEZIAL	ARMATURA TOTALE 1x DINOGRANT COMPACT + GEWEBW 10/10 + 1x DINOGRANT COMPACT	2 X DINOGRANT MULTITOP FZ

VOCE CAPITOLATO

Stesura, a rullo o pennello, di 2 mani di **DinoGarant MultiTop FZ**, di Dinova pregiata pittura elastomerica per facciate, con ottime prestazioni di resistenza all'aggressione degli agenti atmosferici, allo smog, alle alghe e muffe in parete, mantenendo le facciate pulite nel tempo. Ottima resistenza alla pioggia, è particolarmente indicato su superfici particolarmente cavillate ove è indispensabile l'applicazione di un ciclo elastomerico. Si adatta su tutti i supporti, intonaci, mattoni e superfici già trattate con pitture in dispersione purché portanti; rispondente alla Norma BFS Nr. 26: Classe A, Gruppo 1-3. Permeabilità al Vapore Sd EN ISO 7783 $\geq 0,14$ - < 1,4 m V2 Media - Assorbimento d'acqua EN 1062-3 w < 0.1 kg/m²h^{0.5} W3 Basso - Certificazione E.P .D. (Environmental Product Declaration), ogni onere compreso per dare un lavoro finito a regola d'arte.

Note sul prodotto

Regolamento sui biocidi (528/2012)	Questo prodotto è „un articolo trattato“ secondo il regolamento UE n. 528/2012 art. 58, paragrafo 3 (articolo non biocida) e contiene i seguenti principi attivi biocidi: ottilisotiazolinone, terbutrina, zinco piritione, miscela con rapporto 1:1 di metilisotiazolinone e benzisotiazolinone, miscela di clorometilisotiazolinone e metilisotiazolinone.
Sostanze Contenute	Dispersione acrilica, carbonato di calcio, silicati, Acqua, Glicoli, Additivi
Etichettatura a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]	La marcatura è riportata sulla scheda dati di sicurezza
Codice GIS	BSW50
COV	Valore limite UE per il prodotto (cat. A/c): 40g/l (2010). Questo prodotto contiene max <40 g/l COV.
Magazzinaggio	Conservare sempre in luogo asciutto, fresco ma al riparo dal gelo. Richiudere bene le confezioni già aperte. Utilizzare entro breve tempo il materiale diluito.
Smaltimento	Non gettare i residui nelle fognature o nelle falde acquifere. Non gettare i residui nel sottosuolo/terreno. Smaltire in conformità alle disposizioni di legge. Avviare al riciclaggio solo contenitori completamente vuoti. I residui secchi di materiale possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Smaltire i residui liquidi di materiale in accordo con la società di smaltimento locale.
Codice Europeo del rifiuto AVV	CER: 080112
Ulteriori indicazioni di sicurezza	In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare protezione per gli occhi e viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Articolo trattato secondo il Regolamento (UE) n. 528/2012 Art. 58, paragrafo 3 (non è un biocida) e contiene i seguenti principi attivi biocidi: Octylisothiazolinone, terbutrin, zinco piritione, miscela di metil- 1:1, benzisotiazolinone, Miscela di clorometilisotiazolinone e metilisotiazolinone, tetrametilolacetirene Lendiurea. In caso di contatto con la pelle Lavare immediatamente con: acqua e sapone. Non lavare con: solventi/diluenti. Dopo il contatto visivo, sciacquare immediatamente e abbondantemente gli occhi con acqua proteggendo l'occhio illeso. Visita un oculista. Dopo la deglutizione, sciacquare immediatamente la bocca e bere molta acqua. Chiama immediatamente un medico.
Servizio tecnico	Telefono: +39 045 7834222 E-mail: info@dinovaitalia.it
Avvertimenti	Attenzione: la presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell'esperienza. Data la molteplicità d'uso del prodotto essi non possono essere vincolanti e l'utilizzatore non può esimersi dall'utilizzare il buon senso e la sua esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d'acquisto. Assicurazioni o garanzie rilasciate da nostri dipendenti o collaboratori devono essere sempre confermate per iscritto. Eventuali indicazioni sull'idoneità e sul consumo del prodotto, senza aver personalmente preso visione dell'oggetto da trattare, non hanno alcun valore e dopo il sopralluogo devono essere confermate per iscritto. Verificare l'esatto consumo con una prova sull'oggetto. La corrispondenza dei colori deve essere verificata dall'utilizzatore PRIMA di iniziare il lavoro.



DINOVA ITALIA s.r.l.

Via Dante, 54
37031- Illasi (Verona)
Telefono: +39 045 7834222
Telefax: +39 045 7833222
E-mail: info@dinovaitalia.it
www.dinovaitalia.it

Produttore:

Dinova GmbH & Co. KG
Bachstraße 38
53639 Königswinter
Germania
Telefono: +49 2223-72-0
Telefax: +49 2223-22470
E-mail: info@dinova.de
www.dinova.de

Scheda tecnica : DinoGarant MultiTop FZ

Aggiornata: Luglio 2026

N.B. Dinova Italia si riserva di poter modificare la presente scheda tecnica senza che questo necessiti di alcun preavviso