

EuroPaint FZ



EuroPaint FZ

Pittura acrilica universale per facciate con potere antialga, antimuffa, e anticarbonatazione per facciate.



DESCRIZIONE

Pittura acrilica anticarbonatazione per facciate con additivo preservante contro le alghe e crescita fungina, con eccellenti proprietà di adesione ideale su superfici come: intonaci, vecchi rivestimenti, calcestruzzo, pietra arenaria calcarea, metalli non ferrosi (zinco e alluminio). Può essere utilizzato come rivestimento anticarbonatazione protettivo per il calcestruzzo e ha un'elevata stabilità del colore. Stabilità del colore nella classe del legante specificata secondo la scheda informativa BFS n. 26 Classe A, Gruppo 1 - 3 (a seconda del colore Consigliamo i colori contrassegnati SOLID dalla mazzetta colori VISION 2.0.

CARATTERISTICHE

Ottima adesione su intonaci e rasature ben asciutte e pulite.

- Eccellenti proprietà di adesione su molte superfici.
- Insensibile ai fumi di scarico industriali aggressivi.
- Protezione dalla CO₂ testata. Anticarbonatazione come rivestimento protettivo del calcestruzzo.
- Elevata stabilità del colore.
- Semiopaco.
- Estremamente resistente agli agenti atmosferici e altamente idrorepellente.
- Resistente allo sporco.
- Certificazione E.P .D. (Environmental Product Declaration) - EPD-VDL-20190083-IBG1-DE
- Conforme ai requisiti C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) - Dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025.

CAMPO DI IMPIEGO

Trova applicazione in:

- Calcestruzzo.
- Intonaci/ Rasature.
- Intonaci pitturati.

DATI TECNICI		
Classificazione	DIN EN 1062	DIN EN 1062
Permeabilità al Vapore Sd EN ISO 7783	< 1,4 m	V2 - Media
Assorbimento d'acqua EN 1062-3	< 0,1 kg/m ² h ^{0.5}	W3 - Basso
Peso Specifico	1,46 ± 0,05	g/cm ³
Lucentezza	G2	Semilucida
Spessore del film secco:	50 - 100	micron E2
Granulometria massima	< 100	µm S1
Spessore dello strato d'aria equivalente alla diffusione	SdCO ₂ : > 50 m	C1
COV	Pitture per pareti esterne di supporto minerale: Valore limite UE per questo prodotto (cat.A/c): 40 g/l. Questo prodotto contiene al massimo <10 g/l di COV.	

DINOVA ITALIA S.R.L.

Via Dante 54 - 37031 Illasi - Verona
 | tel. +390457834222
 e.mail: info@dinovaitalia.it | www.dinovaitalia.it
 P.IVA : 03640120238

SCHEDA TECNICA

SOSTANZE CONTENUTE

- Dispersione di acrilato, dispersione di poliuretano, biossido di titanio, carbonato di calcio, silicati, acqua, additivi

COLORE

- Colorabile con Sistema Tintometrico DINOMIX nelle basi 2 e 3.
- Si raccomanda di utilizzare lo stesso lotto per singolo cantiere, qualora non fosse possibile il cambio di lotto dovrà avvenire in corrispondenza di spigoli fra parete con orientamento diverso.

DATI APPLICATIVI

Applicazione	Si consiglia la stesura a pennello, a rullo in microfibra con pelo da 9/12 mm, Spruzzatura senz'aria: Angolo di spruzzo: 50°; Ugello: 0,018-0,026"; Pressione di spruzzo: 120-180 bar
Diluizione	max 10 % mano di fondo e max 5% mano finale con acqua fresca e pulita
Consumo	ca. 125 ml/m ²
Sovraverniciabile	dopo circa 4-6 ore *
Essiccazione completa a 20 °C	72 ore *
Temperatura ambiente	Temperatura del supporto tra + 5°C e +30°C
Temperatura del supporto	Temperatura del supporto tra + 5°C e + 30°C
Umidità relativa dell'ambiente	inferiore al 70 %
Umidità relativa del supporto	inferiore al 10 %
Consumi	8-10 mq per mano (La resa varia in funzione della diluizione, dal supporto e dallo stato dello stesso. Va verificata in cantiere).

*Questi tempi cambiano a temperature più basse e/o umidità più elevata.

TECNOLOGIA SPRAY AS

Per un rivestimento efficiente, economico e con poca nebbia Tecnologia spray A.S. Mano intermedia e finale con EuroPaint FZ. con apposito dispositivo airless (ad esempio il sistema Graco OFS). Dati dello spruzzo Angolo di spruzzo: 30 - 40°; Ugello: ugello speciale OFS 0,019 - 0,023"; Pressione: 90 - 100 bar Istruzioni per il trattamento A.S. Si prega di spruzzare sempre ad una distanza di 10 - 15 cm dalla zona da rivestire. Si consiglia di spruzzare con continuità e rimanere ad angolo retto rispetto alla superficie sempre in una posizione di lavoro comoda. Per garantire la spruzzatura A.S. a bassa nebbia, il materiale deve essere lavorato non diluito.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

- Prodotto fresco: pulizia con acqua.
- Prodotto indurito: asportazione meccanica.

CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

- In luogo asciutto, fresco, protetto dal gelo e dai raggi solari.

AVVERTENZE

- Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione, compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

DINOVA ITALIA S.R.L.

Via Dante 54 - 37031 Illasi - Verona

| tel. +390457834222

e.mail: info@dinovaitalia.it | www.dinovaitalia.it

P.IVA : 03640120238

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto su cui viene steso il prodotto deve essere valutato e preparato in maniera idonea e scrupolosa. Il supporto deve essere portante, asciutto, pulito e preparato a regola d'arte.

SUPPORTI NUOVI A BASE CALCE:

Su intonaci minerali nuovi (mai tinteggiati) applicare a pennello o a rullo una mano di un fondo di collegamento tipo Streichfüller, Unigrund Plus, Unigrund P, Siloxan-Streichputz, Siloxan Haftgrund, o Hybrid Multi-Primer.

INTONACI NUOVI A BASE CEMENTIZIA:

Su intonaci nuovi (mai tinteggiati) applicare a pennello o a rullo una mano di un fondo di collegamento tipo Streichfüller, Unigrund Plus, Unigrund P, Siloxan-Streichputz, Siloxan Haftgrund, o Hybrid Multi-Primer.

SUPPORTI SFARINANTI:

Qualora si dovesse riscontrare questa problematica, si dovrà provvedere alla rimozione della relativa parte d'intonaco, tramite picchettatura e di tutte le parti instabili adiacenti, successivamente ripristinare gli intonaci con Dinotech INTO 30 NHL, dove si rende necessario, impiegando malte aventi caratteristiche leganti e granulometriche simili all'esistente.

Una volta raggiunta la maturazione dei ripristini assicurandosi che il supporto risulti portante, asciutto e pulito, applicare una mano di isolante a base solvente tipo Tiefgrund Spezial, opportunamente diluito con diluente sintetico, evitando che lo stesso formi un film lucido oppure, in alternativa, applicare come isolante all'acqua trasparente tipo Tiefgrund W o Grundier-Konzentrat. Successivamente applicare a pennello o a rullo una mano di un fondo di collegamento tipo DinoTech StreichPutz, Unigrund Plus, Unigrund P, Siloxan-Streichputz o Hybrid Multi-Primer.

SUPPORTI ALCALINI:

Su supporti ancora alcalini (pH alto), mai tinteggiati, applicare come fondo solo Hybrid Multi-Primer.

SUPPORTI GIÀ TINTEGGIATI:

Se si tratta di un ripristino di opere murarie precedentemente verniciate, assicurarsi che gli strati sottostanti di vecchie pitture siano fortemente ancorate al fine di poter sopportare l'applicazione e l'adesione della finitura, qualora queste condizioni non fossero rispettate procedere con l'asportazione meccanica, in alternativa con uno sverniciatore idoneo, di tutti gli strati di vecchie pitture scarsamente ancorate, assicurandosi che il supporto dopo tale operazione risulti portante, asciutto e pulito. Successivamente applicare una mano di fissativo a base solvente tipo Tiefgrund Spezial, opportunamente diluito con diluente sintetico, evitando che lo stesso formi un film lucido oppure, in alternativa, applicare come isolante all'acqua trasparente tipo Tiefgrund W o Grundier-Konzentrat. Successivamente applicare a pennello o a rullo una mano di un fondo di collegamento tipo DinoTech StreichPutz, Unigrund Plus, Unigrund P, Siloxan-Streichputz o Hybrid Multi-Primer.

CEMENTO ARMATO

Valutare le condizioni del C.A. Se presenta oli disarmanti o sostanze grasse, si consiglia prima del fondo di collegamento l'utilizzo di un fissativo al solvente, tipo Tiefgrund Spezial, opportunamente diluito con diluente sintetico, evitando che lo stesso formi un film lucido.

Successivamente applicare a pennello o a rullo una mano di un fondo di collegamento tipo DinoTech StreichPutz, Unigrund Plus, Unigrund P, Siloxan-Streichputz o Hybrid Multi-Primer.

SUPPORTI CONTAMINATI:

Le formazioni di alghe, muffe e funghi, vanno rimosse completamente, quindi applicare Dibesan-Sanierlösung e far agire per almeno 12 ore, successivamente le superfici vanno lavate a fondo e lasciate asciugare bene. Nel Caso di pareti particolarmente contaminate, ripetere l'operazione.

CONSIGLI UTILI PER LA POSA

- Prestare particolare attenzione alle indicazioni sulla maturazione del prodotto nelle stagioni più sfavorevoli (clima caldo e ventilato).
- Non applicare su supporti gelati.
- Non applicare in presenza di forte sole o con minacce di pioggia oppure con elevata ventosità.
- Non rimescolare in fase di presa con aggiunta di acqua.

DINOVA ITALIA S.R.L.

Via Dante 54 - 37031 Illasi - Verona

| tel. +390457834222

e.mail: info@dinovaitalia.it | www.dinovaitalia.it

P.IVA : 03640120238

VOCE CAPITOLATO

Stesura, a rullo o pennello, di 2 mani di materiale **Dinova Europaint FZ**, Pittura acrilica anticarbonatazione per facciate con additivo preservante contro le alghe e crescita fungina, con eccellenti proprietà di adesione ideale su superfici come: intonaci, vecchi rivestimenti, calcestruzzo, pietra arenaria calcarea, metalli non ferrosi (zinco e alluminio). Stabilità del colore nella classe del legante specificata secondo la scheda informativa BFS n. 26 Classe A, Gruppo 1 - 3. Permeabilità al Vapore Sd EN ISO 7783 < 0,14 m V2 media - Assorbimento d'acqua EN 1062-3 $w < 0.5 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0.5}$ W3 Basso - Spessore dello strato d'aria equivalente alla diffusione SdCO₂: > 50 m C1 - Lucentezza G2 satinata - Certificazione E.P .D. (Environmental Product Declaration) - EPD-VDL-20190083-IBG1-DE Conforme ai requisiti C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) - Dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025. ogni onere compreso per dare un lavoro finito a regola d'arte.

Consigli per l'uso : Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione, compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

A stesura avvenuta, consigliamo di proteggere le superfici tinteggiate, sia dal sole battente che dal vento, per preservarle dalla pioggia e dalla forte umidità ombreggiando l'impalcatura per 10 giorni circa.

Codice del prodotto: CODICE GIS BSW50

SICUREZZA:

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare protezione per gli occhi e viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Articolo trattato secondo il Regolamento (UE) n. 528/2012. L'etichettatura può essere vista dalla scheda di sicurezza.

Smaltimento: Smaltire nel rispetto delle leggi locali in vigore. Non disperdere nelle fognature, nelle falde acquifere o nel terreno. Avviare al riciclaggio solo recipienti completamente privi di residui.

Codice del rifiuto AVV n. 08 01 12.

ULTERIORI INFORMAZIONI:

Attenzione: la presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell'esperienza. Data la molteplicità d'uso del prodotto essi non possono essere vincolanti e l'utilizzatore non può esimersi dall'utilizzare il buon senso e la sua esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d'acquisto. Assicurazioni o garanzie rilasciate da nostri dipendenti o collaboratori devono essere sempre confermate per iscritto. Eventuali indicazioni sull'idoneità e sul consumo del prodotto, senza aver personalmente preso visione dell'oggetto da trattare, non hanno alcun valore e dopo il sopralluogo devono essere confermate per iscritto. Verificare l'esatto consumo con una prova sull'oggetto. La corrispondenza dei colori deve essere verificata dall'utilizzatore PRIMA di iniziare il lavoro.

N.B. Dinova Italia si riserva di poter modificare la presente scheda tecnica senza che questo necessiti di alcun preavviso

Scheda tecnica : EuroPaint FZ
- Aggiornata: Gennaio 2025

DINOVA ITALIA S.R.L.

Via Dante 54 - 37031 Illasi - Verona
| tel. +390457834222
e.mail: info@dinovaitalia.it | www.dinovaitalia.it
P.IVA : 03640120238