

TIEFGRUND SPEZIAL



TIEFGRUND SPEZIAL

Fissativo al solvente molto penetrante per esterni



DESCRIZIONE

Fissativo al solvente a base di resine in soluzione ad elevato potere penetrante e consolidante per esterno. Consolida la superficie diminuendone l'assorbimento, inoltre la sua buona idrorepellenza, resistente agli alcali, buona resa, di facile applicazione, essicca velocemente. Vista l'elevata penetrazione e consolidamento, Tiefgrund Spezial è idoneo su tutti i tipi di supporti sfarinanti e degradati, tipo vecchie pitture, sia organiche che inorganiche, silicati, pitture a base di calce, cemento armato ecc.

CARATTERISTICHE

Ottima adesione su intonaci e rasature ben asciutte e pulite.

- Penetrazione molto profonda
- Può essere diluito con diluente sintetico
- Eccellente penetrazione capillare
- Effetto rinforzante profondo

CAMPO DI IMPIEGO

Trova applicazione in:

- Intonaci.
- Rasature.
- Rivestimenti a spessore.
- Cartongessi.

DATI TECNICI

Peso Specifico

0,83

g/cm³

COV

Valore limite UE per il prodotto (Cat. A/h): 750 g/l (2010). Questo prodotto contiene <720 g/l COV.

SOSTANZE CONTENUTE

- Dispersione di acetato di polivinile, acqua, alcool

COLORE

- Trasparente

AVVERTENZE

- Si raccomanda di utilizzare lo stesso lotto per singolo cantiere, qualora non fosse possibile il cambio di lotto dovrà avvenire in corrispondenza di spigoli fra parete con orientamento diverso.

DINOVA ITALIA S.R.L.

Via Dante 54 - 37031 Illasi - Verona

| tel. +390457834222

e.mail: info@dinovaitalia.it | www.dinovaitalia.it

P.IVA : 03640120238

SCHEDA TECNICA

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

- Pulire gli strumenti di lavoro subito dopo con diluente universale nitro.

CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

- In luogo asciutto, fresco, protetto dal gelo e dai raggi solari.

AVVERTENZE

- Non mescolare con altri materiali: questo vale anche per le vernici coloranti.
- A causa della varietà delle superfici possibili e di altri fattori d'influenza si consiglia di creare un'area di prova prima di iniziare la lavorazione.
- Raccomandazione per uso esterno: Per prevenire l'infestazione, utilizzare i rivestimenti effettuare con vernici trattate con fungicida-alghicida.
- Su superfici molto assorbenti o leggermente sabbiose applicare il materiale bagnato su bagnato fino a saturazione. Potrebbe essere necessario ripetere la stesura per ottenere superfici uniformemente assorbenti
- Si consiglia l'uso solo esterno.

CONFEZIONI

- Latte in metallo da 6 e 10 Lt..

DATI APPLICATIVI

Applicazione	Lavorazione con applicazione a pennello, rullo, pennello o spruzzo airless. Spruzzatura airless: angolo di spruzzo: 30°; Ugello: 0,009" - 0,011"; Pressione di spruzzo: 70 - 90 bar
Diluizione	max 20% CON DILUENTE SIUNTETICO (eseguire test su supporto)
Sovraverniciabile dopo	24 ore - (a +20 °C e 65 % rel. umidità)
Temperatura ambiente	Temperatura del supporto tra + 1°C e +35°C
Temperatura del supporto	Temperatura del supporto tra + 1°C e + 35°C
Umidità relativa dell'ambiente	inferiore al 65 %
Umidità relativa del supporto	inferiore al 5 %
Consumi	Circa 10-20 m ² /Lt. per mano su sottofondi lisci e poco assorbenti (La resa varia in funzione della diluizione, dal supporto e dallo stato dello stesso. Va verificata con prove di cantiere).

VOCE CAPITOLATO

A supporto portante, asciutto, pulito e preparato a regola d'arte, applicare **TIEFGRUND SPEZIAL**, fissativo al solvente a base di resine in soluzione ad elevato potere penetrante e consolidante per esterno. Evitare che lo stesso formi un film lucido sulla superficie; in tal caso aumentare la diluizione. *Ogni onere compreso per dare un lavoro finito e pronto a ricevere le successive lavorazioni.*

DINOVA ITALIA S.R.L.

Via Dante 54 - 37031 Illasi - Verona

| tel. +390457834222

e.mail: info@dinovaitalia.it | www.dinovaitalia.it

P.IVA : 03640120238

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto su cui viene steso il prodotto deve essere valutato e preparato in maniera idonea e scrupolosa. Il supporto deve essere portante, asciutto, pulito e preparato a regola d'arte.

SUPPORTI NUOVI:

Applicare su intonaci minerali nuovi Tiefgrund Spezial evitando che lo stesso formi un film lucido sulla superficie; in tal caso aumentare la diluizione. Dopo 10 ore finire con pitture e rivestimenti di nostra produzione.

SUPPORTI SFARINANTI:

Qualora si dovesse riscontrare questa problematica, si dovrà provvedere alla rimozione della relativa parte d'intonaco, tramite picchettatura e di tutte le parti instabili adiacenti, successivamente ripristinare gli intonaci con Dinotech INTO 30 NHL, dove si rende necessario, impiegando malte aventi caratteristiche leganti e granulometriche simili all'esistente.

Una volta raggiunta la maturazione dei ripristini, assicurandosi che il supporto risulti portante, asciutto e pulito. Applicare come fissativo Tiefgrund Spezial evitando che lo stesso formi un film lucido sulla superficie; in tal caso aumentare la diluizione. Dopo 10 ore finire con pitture e rivestimenti di nostra produzione

SUPPORTI TINTEGGIATI:

Se si tratta di un ripristino di opere murarie precedentemente verniciate, assicurarsi che gli strati sottostanti di vecchie pitture siano fortemente ancorate al fine di poter sopportare l'applicazione e l'adesione della finitura. Qualora queste condizioni non fossero rispettate procedere con l'asportazione meccanica, in alternativa con uno sverniciatore idoneo, di tutti gli strati di vecchie pitture scarsamente ancorate, assicurandosi che il supporto dopo tale operazione risulti portante, asciutto e pulito. Applicare Tiefgrund Spezial evitando che lo stesso formi un film lucido sulla superficie; in tal caso aumentare la diluizione. Dopo 10 ore finire con pitture e rivestimenti di nostra produzione.

CEMENTO ARMATO

valutare le condizioni del C.A. Se presenta oli disarmanti o sostanze grasse, si consiglia prima del fondo di collegamento l'utilizzo di un fissativo al solvente, solo per esterni, tipo Tiefgrund Spezial, opportunamente diluito evitando che lo stesso formi un film lucido. In condizioni ottimali procedere con applicazione di Tiefgrund W ELF evitando che lo stesso formi un film lucido sulla superficie; in tal caso aumentare la diluizione. Dopo 10 ore finire con pitture e rivestimenti di nostra produzione

CARTONGESSI E DERIVATI

Applicare su intonaci minerali nuovi Tiefgrund Spezial evitando che lo stesso formi un film lucido sulla superficie; in tal caso aumentare la diluizione. Dopo 10 ore finire con pitture e rivestimenti di nostra produzione.

SUPPORTI CONTAMINATI:

Le formazioni di alghe, muffe e funghi, vanno rimosse completamente, quindi applicare Dibesan-Sanierlösung e far agire per almeno 12 ore, successivamente le superfici vanno lavate a fondo e lasciate asciugare bene. Nel Caso di pareti particolarmente contaminate, ripetere l'operazione.

RIAFFIORAMENTI DI SALNITRO:

Riaffioramenti di salnitro: Contattare sempre il servizio di Assistenza Tecnica.

CONSIGLI UTILI PER LA POSA

- Prestare particolare attenzione alle indicazioni sulla maturazione del prodotto nelle stagioni più sfavorevoli (clima caldo e ventilato).
- Non applicare su supporti gelati.
- Non applicare in presenza di forte sole o con minacce di pioggia oppure con elevata ventosità.

SCHEDA TECNICA

Consigli per l'uso : Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione, compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

A stesura avvenuta, consigliamo di proteggere le superfici tinteggiate, sia dal sole battente che dal vento, e preservarle dalla pioggia e dalla forte umidità ombreggiando l'impalcatura per 10 giorni circa.

Codice del prodotto: BSL30
Classe di pericolosità per l'acqua: 1.

SICUREZZA:

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare protezione per gli occhi e viso. Durante l'applicazione e Garantire un'adeguata ventilazione durante l'asciugatura. Durante la spruzzatura indossare occhiali protettivi e Utilizzare il filtro combinato A2/P2. Per i lavori di levigatura utilizzare il filtro antipolvere P2. Non mangiare, evitare di bere e fumare durante l'utilizzo del prodotto. Pericolo di schizzi, Indossare occhiali protettivi. In caso di contatto con gli occhi o la pelle immediatamente sciacquare abbondantemente con acqua.

Smaltimento: Smaltire nel rispetto delle leggi locali in vigore. Non disperdere nelle fognature, nelle falde acquifere o nel terreno. Avviare al riciclaggio solo recipienti completamente privi di residui.

Codice del rifiuto AVV n.08 01 11

ULTERIORI INFORMAZIONI:

Attenzione: la presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell'esperienza. Data la molteplicità d'uso del prodotto essi non possono essere vincolanti e l'utilizzatore non può esimersi dall'utilizzare il buon senso e la sua esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d'acquisto. Assicurazioni o garanzie rilasciate da nostri dipendenti o collaboratori devono essere sempre confermate per iscritto. Eventuali indicazioni sull'idoneità e sul consumo del prodotto, senza aver personalmente preso visione dell'oggetto da trattare, non hanno alcun valore e dopo il sopralluogo devono essere confermate per iscritto. Verificare l'esatto consumo con una prova sull'oggetto. La corrispondenza dei colori deve essere verificata dall'utilizzatore PRIMA di iniziare il lavoro.

N.B. Dinova Italia si riserva di poter modificare la presente scheda tecnica senza che questo necessiti di alcun preavviso

Scheda tecnica : TIEFGRUND SPEZIAL
- Aggiornata: Luglio 2026

DINOVA ITALIA S.R.L.

Via Dante 54 - 37031 Illasi - Verona
| tel. +390457834222
e.mail: info@dinovaitalia.it | www.dinovaitalia.it
P.IVA : 03640120238